



NICKEL DE WOOD

Le nickel de wood est exclusivement utilisé en sous couche d'accroche d'autres dépôts type étamage, nickelage, argenture, zingage sur acier inoxydable

Caractéristiques :

- Epaisseurs : de 1 à 3 μm

Exemples d'applications :

- dépôts de Nickel, argent, étain, cuivre, zinc sur acier inoxydable

TEGMA